



D6101

D6101

TELA REFLECTIVA TC D1001

Color: Gris

Tejido soporte: Algodón y Poliéster

Grosor: 280µm±10µm

Peso: 280±10 g/m2

RENDIMIENTO DE LA RETRO-REFRANCCIÓN

Coeficiente mínimo inicial de retro-refracción en cd/lux·m2 y resultado de las pruebas realizadas por TUV, SATRA o CALCOAST

Angulo de entrada Angulo de observación	5 °		20 °		30 °		40 °	
	Clase 11	Resultados	Clase 11	Resultados	Clase 11	Resultados	Clase 11	Resultados
12'	330	503	290	555	180	558	65	530
20'	250	275	200	300	170	303	60	297
1 °	25	65.2	15	67.1	12	64.8	10	63.9
1 ° 30'	10	12	7	13.7	5	13.4	4	10.5

Rendimiento de la Retro-refracción después de la prueba de exposición.		
Coeficiente (cd/lux·m ²)		Requerimientos estándares: cd/lux·m ²
Después de la abrasión	558	ANSI/ISEA107-2020 9.4.1; EN530:1995 Método 2 (lana desgastada/ 5000 ciclos / 9kpa)
Después del estiramiento	510	ANSI/ISEA107-2020 9.4.2; ISO 7854: 1997 Método A (7500 Ciclos)
Después de doblar a baja temperatura	466	ANSI/ISEA 107-2020 9.4.3; ISO 4675:1990 (-20°C)
Después de la variación de temperatura	521	ANSI/ISEA 107-2020 9.4.4 12 Horas, 50°C/20 Horas, -30°C/ Mínimo 2 Horas, 20°C
Después del lavado	232	ANSI/ISEA 107-2020 9.4.5.2 ISO 6330 Método 2A-30 ciclos
Después del secado	309	ANSI/ISEA 107-2020 9.4.5.3 ISO 3175:1998 Método 9.1-5 ciclos

Certificados	Especificaciones del Certificado
OEKO-Tex estándar 100	Clase 1 (Artículos en contacto directo con la piel)
EN ISO 20471	Clase 11
ANSI/ISEA 107	Clase 11

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado doméstico: 40 Lavados. Max 60 °C, duración 60 minutos. Consulte al fabricante del

detergente la dosis y los productos adecuados para la dureza de su agua

Plancha: No planchar el reflectivo directamente, poner un trapo arriba a temperatura media sin vapor.

Lavado a seco: Se recomienda con percloroetileno

Blanqueador: No se recomienda.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Costura: deben dejarse unos 2 mm entre la línea de costura y el borde.

Menos de 5 puntadas por centímetro.

Se recomienda utilizar hilo de 100% poliéster.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar fresco y seco, sin humedad, y utilizar en el plazo de 1 año a partir de la fecha de recepción.

Los rollos deben ser almacenados en su empaque original. Mientras que los rollos parcialmente utilizados,deben devolverse a dicho empaque.

El rendimiento retro-reflectivo de todos los materiales se ve afectado por la suciedad. Cualquier tipo de suciedad, como químicos líquidos, grasas y similares, reducirá el brillo en la zona contaminada.